



RM781

防水堵漏剂

产品说明

奥迪美 RM781 防水堵漏剂 加水后可迅速凝固并作为防水堵漏之用。于3至5分钟内凝固达到实时防漏水性能。

用途

- 适用于实时阻止砖墙或混凝土墙体的漏水。

主要优点

- 简单易用
- 高早期强度
- 迅速凝固
- 质量稳定



技术数据

产品特性	奥迪美 RM781
1小时抗压强度	> 15 MPa
1天抗压强度	> 40 MPa
7天抗压强度	> 55 MPa
28天抗压强度	> 65 MPa
凝固时间 (30°C)	< 5 分钟
用水量	20-22%
包装规格 (每桶)	5kg or 25kg
保质期 (存放于原装桶内)	6 个月

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

表面处理

施工前应先清洁基面, 去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。底层表面应妥善清理, 并尽量将明水清去。

搅拌及施工

由于本产品迅速凝固, 建议每次只搅拌少量的浆料。将约 150-200g 的**奥迪美RM781** 干粉加入约30-40ml 之清水。戴上手套, 用手把浆料快速地搓成球状。当浆球开始发热时, 直接把浆球按压于漏水位置。按压数分钟, 直至浆体凝固。

养护

施工完成后15分钟, 建议在外露的表面洒水养护。

健康与安全

奥迪美RM781 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。



重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。本中文单张只供顾客参考之用，若与英文版本有抵触，将以我司网站英文电子版为准。



奥迪美®

OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

Main Line: (852) 2395 5388 Order Hotline: (852) 2802 6433 Fax: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk