



奥迪美®

# TA80


## 单组分强力背胶

增强瓷砖胶与玻化砖等低吸水率瓷砖的界面处理剂

### 产品说明

奥迪美 TA80 单组分强力背胶 采用基于最新技术的聚合技术乳液，配以适量的添加剂而形成的新一代产品，产品具有优异的初粘力，耐水粘结强度佳，并与碱性产品相容。通过搭配 邦霸 300 系列的瓷砖胶形成的系统具有极佳的耐候性。

本产品粘度低，施工简单，产品具有优异的润湿性和渗透力，能够快速渗入瓷砖的毛细孔内，快速建立粘结强度，本产品涂刷后晾置到表干（约 2 小时，具体根据施工现场温度有所差异）即可搭配瓷砖胶进行施工。与 邦霸 300 配合使用可有效防止瓷砖空鼓脱落。



### 一般用途

- 主要配合 邦霸 300 用于室内玻化砖的铺贴
- 尤其适合 800\*800 尺寸及以下的抛光砖、釉面砖、瓷片等以及部分尺寸的低吸水率玻化砖

### 主要优点

- 优异的粘结强度
- 提升初粘性能
- 耐水粘结强度佳
- 与碱性产品相容
- 良好的耐温变性
- 使用简便，开盖即用

2024.03.06



## 技术数据

产品特性	奥迪美 TA80
外观	乳白色液体
施工性	涂刷无障碍
不挥发物含量	≥ 40%
储存稳定性	无沉淀，无分层，无絮凝
标准粘结强度 (MPa)	≥ 0.6
耐水粘结强度 (MPa)	≥ 0.5
热老化粘结强度(MPa)	≥ 0.5
晾置时间 20 分钟拉伸粘结强度 (MPa)	≥ 0.5
涂覆率	5-8 m <sup>2</sup> /L
包装规格 (每桶)	50 kg
保质期	6 个月



注:

- 1) 以上为典型的实验室条件下测试数据，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。
- 2) 大约数值不包括任何材料损耗。
- 3) 以上数据以奥迪美背胶企业标准 Q/DGFE 001-2023 进行测试。

## 使用说明

(详情请参阅施工方案)

### 表面处理

施工前应先清洁基面，去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。如瓷砖上有白色的脱模剂粉，可采用稀释的 3-5% 草酸处理后，用清水冲洗干净。

### 施工

将背胶桶打开后可用合适搅拌装置，搅拌 2 分钟左右后用毛刷或滚筒等将背胶均匀涂刷在瓷砖背面，涂刷应饱满，不要漏涂，涂刷后即可放置进行晾置到表干 (约 2 小时，具体根据施工现场温度有所差异) 即可搭配瓷砖胶进行施工。

将 **邦霸 300** 按照说明书上的加水及搅拌方式进行搅拌，搅拌后先用刮刀在墙面平整的梳出锯齿状浆料，然后再将瓷砖胶均匀涂敷在已经在涂有背胶的瓷砖上面，可采用平抹或锯齿刀法，瓷砖胶应饱满，不得有漏涂。

将瓷砖用力揉压至墙面以确保良好粘结，使用胶锤调整好平整度及位置。

### 接缝及修饰

多余的粘结剂应在硬化前用湿海绵或湿布清除。铺贴 24 小时后可进行填缝处理。

### 限制

**奥迪美 TA80** 主要配合 **邦霸 300** 使用，适用的瓷砖材料和尺寸或會因施工位置有所不同。如有疑问，请先咨询奥迪美人员。

### 健康与安全

**奥迪美 TA80** 在使用过程中应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品为水性产品无毒并不易燃。

### 产品贮存

为确保产品品质，应存放于原装密封桶内，并避免阳光直接照射。贮存的温度不可低于 5°C。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。



重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。本中文单张只供顾客参考之用，若与英文版本有抵触，将以我司网站英文电子版为准。



**OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED**

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

☎ (852)2395 5388

🛒 (852)2802 6433

☎ (852)2802 6408

🌐 [www.optimix.com.hk](http://www.optimix.com.hk)

